PROTEC

# PRIMER 516

## Ficha Técnica do Produto

Revisão 04 em 07 de fevereiro de 2020.




## DESCRIÇÃO:

Primer para correção de absorção de bases e promotor de aderência.

## CARACTERÍSTICAS:

- Multiuso: contra piso, concreto cerâmicas e porcelanato.
- Ideal para substratos de alta ou baixa absorção.
- Sela a porosidade do substrato e aumenta a aderência dos produtos PROTEC.
- Diminui e uniformiza a permeabilidade do substrato.

## EMBALAGEM

- Galão de 5L.
- Balde de 18L.

## DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Resinas base acrílica, biocidas, espessantes, cargas minerais inertes e água.
- Aspecto Físico: Líquido.
- Densidade aparente: 1,02 g/cm³.
- Temperatura para aplicação e cura inicial: entre 10 °C e 30 °C e a temperatura da base entre 10°C e 25°C.
- Cor: Leitoso.
- Tempo de secagem: de 1 a 6 horas, conforme absorção da base e condições climáticas.
- Validade: 6 meses na embalagem original e lacrada.
- Estocagem: Em local seco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, empilhamento máximo 1,5 m de altura na embalagem original e fechada.

## INDICAÇÕES DE USO

- Primer complemento de produtos PROTEC.
- Bases de Aplicação:
  - Pisos de concreto.
  - Contra pisos.
  - Pisos cerâmicos e pedras naturais.

## CONSUMO m²/L[1]

| | Brocha ou Trincha | Rolo |
|---|---|---|
| Cerâmica uso puro | 55m² | 62m² |
| Contrapiso uso diluído (1 demão) | 19m² | 32m² |
| Contrapiso uso diluído 1:1 (2 demãos) | 15m² | 24m² |

## TEMPOS[1]

| Conforme absorção de base e condições climáticas |
|---|
| 1 a 6 horas |

## NÃO INDICADO PARA:

- ✕ Sobre concreto polido ou superfícies vítreas quando haverá tráfego de veículos ou piso industrial. Para esta situação, use o PROTEC PRIMER ULTRAFIX.
- ✕ Bases de madeira ou metal.
- ✕ Bases pintadas.
- ✕ Uso como impermeabilizante.
- ✕ Uso como endurecedor de superfície.
- ✕ Substratos vítreos sem lixamento prévio.
- ✕ Bases com umidade.

*OBS: Utilize PROTEC PRIMER ULTRAFIX.

[1] **OBS:** Consumos e tempos médios levantados em experimentos técnicos, histórico do produto em temperatura e umidade médias (23°C e u.r.: 60%). Pode haver variação conforme método de aplicação, ferramentas e condições climáticas. É recomendado testar em uma pequena área para aferir o consumo de cada situação.